

Sealoflex® - Polymer - System

Tabelle Oberflächenvorbehandlung

Stand: 06.08.2010

Oberfläche	Sealo-clean	Sealo-bond Primer	Spezial Primer K	Sealo-Stopp	ohne Primer
Beton, Estrich trocken					X
Beton, Estrich mit Restfeuchte > 8 %				X	
Bitumen (z.B. V13)					X
Bitumen: beschiefert, besandet					X
PVC					X
PVC-P					X
Metall	X				
trocknes Holz					X
Glas					X
Styropor/Styrodur					X
PU - Dämmung					X
Plexiglas					X
Sealoflex® System					X
Sealoflex® PLUS-System					X
Sealoflex® Polymer-System					X

Bitte beachten sie unser techn. Datenblatt, sowie unsere Werksangaben über das Produkt und die Verarbeitungsangaben.

Alle Angaben sind Laborwerte die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen.

Die Vielfalt der Einzelheiten und die Kombinationsmöglichkeiten können im Rahmen dieses Prospektes nicht abgehandelt werden.

Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit

der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten.