



Ausgabe 11/2004

## VAT REPARATURASPHALT S

### Art des Produktes

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Kornbereichen 0/3 und 0/5 mm mit schneller Verfestigung.

### Anwendungsgebiete

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern.

Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

### Eigenschaften

- **VAT REPARATURASPHALT S** wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Verdunstung des eingesetzten Lösungsmittel erreicht das Mischgut in kurzer Zeit seine Endhärte.
- **VAT REPARATURASPHALT S** wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.
- **VAT REPARATURASPHALT S** enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen.
- **VAT REPARATURASPHALT S** kann lange gelagert werden.
- **VAT REPARATURASPHALT S** Reparaturflächen sind sofort nach Herstellung befahrbar.
- **VAT REPARATURASPHALT S** ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbauasphalt ohne Einschränkung wiederverwendet werden.

### Verarbeitungshinweise

**VAT REPARATURASPHALT S** läßt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muß tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. **VAT REPARATURASPHALT S** etwas überhöht einbauen, mit Schaufel oder Handstampfer verdichten und leicht mit Sand abstreuen.

Einbaudicke je nach Körnung: 1 - 3 cm

Ausbesserungen unter 1 cm Dicke sowie Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> **VAT VORANSTRICH B** oder **VAT HAFTKLEBER K** bzw. **VAT HAFTKLEBER KF** vorstreichen.

Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahrbar bzw. begehbar. In der kalten Jahreszeit wird die Verarbeitung erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau bei Raumtemperatur eingelagert wird.



Ausgabe 11/2004

## Technische Daten

Anzahl der Komponenten:	1
Bindemittel:	Straßenbaubitumen
Dichte im verdichteten Zustand:	ca. 1.900 kg/m <sup>3</sup>
Reinigungsmittel:	<b>VAT REINIGUNGSMITTEL</b>

## Lieferform

In Gebinden mit 25 kg Nettoinhalt.

## Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:	in original verschlossenen Gebinden 12 Monate.
Lagertemperatur:	nicht frostempfindlich.

## Kennzeichnung

GefStoffV:	kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV
Gefahrklasse VbF:	entfällt.
Wassergefährdungsklasse (WGK):	1, Selbsteinstufung.

## Gefahrenhinweise (R-Sätze)

R 10	Entzündlich.
------	--------------

## Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 20/21	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
S 24/25	Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.

## Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metall- bzw. Kunststoffrecycling zugeführt werden.  
Abfallschlüssel: 17 0302 Asphalt, teerfrei (54912 alt)

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

**VAT Spezialbaustoffe**  
**Manfred Lawrenz**

Viktor-Reuterstr. 55a • 44623 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287  
Fax: 02323 – 22 98 288 • Mobil: 0173 - 9391568