



Ausgabe 11/2004

VAT GRUNDIERUNG E

Art des Produktes

Lösemittelfreier Voranstrich auf Bitumen-Emulsions-Basis.

Anwendungsgebiet

Voranstrich im Bereich der Bauwerks- und Naßraumabdichtung. Für alle mineralischen, saugenden Untergründe, die anschließend mit Bitumenabdichtungen, z.B.

VAT DICKBESCHICHTUNG 1K, **VAT DICKBESCHICHTUNG 2000**, **VAT DICKBESCHICHTUNG 2K** oder **EUBIT PLAST** beschichtet werden.

Eigenschaften

VAT GRUNDIERUNG E ist schnelltrocknend, lösemittelfrei, staubbindend und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen.

Besonders geeignet, um noch am gleichen Tag auf saugendem Untergrund die nachfolgende Beschichtung vorzunehmen.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitung nicht bei Regen, aufziehendem Regen, Luft- und Untergrundtemperatur unter + 5 °C.

Untergrund

Folgende Untergründe sind geeignet: Mauerwerk (DIN 1053), z.B. Hochlochziegel, Vollziegel, Kalksandstein, Mauersteine aus Beton, Porenbetonsteine, Mischmauerwerk, Beton (DIN 1045) oder Putz (DIN 18 550 - Mörtelgruppe PII, PIII).

Der Untergrund muß tragfähig sowie frei von Fett, Öl und trennenden Substanzen sein. Eine Baufeuchte ist zulässig. Tropfnasse Stellen bzw. unter kapillarem Wassernachschub stehende Stellen sind ungeeignet, bzw. müssen mit einer Dichtungsschlämme (z.B. **VAT FLEXSCHLÄMME**) behandelt werden, bevor **VAT GRUNDIERUNG E** aufgetragen wird.

Trockener und stark saugender Untergrund muß ggf. vorgeätzt werden. Der Untergrund muß frei von Graten und scharfkantigen Überständen sein. Stoßfugen (> 5 mm) und Ausbrüche sind zu verschließen. Vorhandene Bitumenanstriche oder Beschichtungen sind nicht geeignet. Diese können mit **VAT VORANSTRICH** (lösemittelhaltig) vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Auf die zu behandelnden Flächen wird **VAT GRUNDIERUNG E** durch Streichen, Rollen oder mit einem handelsüblichen Spritzgerät, z.B. Gartenspritze, aufgetragen.

Bei stark saugenden Untergründen kann **VAT GRUNDIERUNG E** auch mit Wasser verdünnt werden.

Materialverbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 bis 0,3 l/m².



Ausgabe 11/2004

Lieferform

In PE-Gebinden mit einem Nettoinhalt von 5 l, 10 l und 30 l geliefert.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden mind. 12 Monate
Lagertemperatur : frostempfindlich, Lagertemperatur über + 2 °C

Technische Daten

Beschaffenheit : flüssige, leicht thixotrope Bitumenemulsion
Dichte bei 20 °C : ca. 1000 kg/m³
Festkörpergehalt : ca. 40 Gew.-%
Filmbildungstemperatur : mindestens + 5 °C
Reinigungsmittel : Wasser für frisches, nicht abgebundenes Material

Hinweise

Das Produkt unterliegt nicht der GGVS und VbF und ist kein Gefahrstoff gem. GefStoffV. Im abgebundenem Zustand geht von dem Produkt keine Grundwassergefährdung aus. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden und bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die auf dem Etikett befindlichen Hinweise sind zubeachten. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Viktor-Reuterstr. 55a • 44623 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287
Fax: 02323 – 22 98 288 • Mobil: 0173 - 9391568