



Ausgabe 11/2004

## VAT SCHUTZ- UND DACHANSTRICH

### Art des Produktes

Lösemittelhaltiger, kalt verarbeitbarer, schwarzer Deckaufstrich auf Bitumenbasis.

### Anwendungsgebiet

Schutzanstrich für Betonflächen, voll verputztes Mauerwerk im erdberührten Bereich, für Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195, Teil 4.

Geeignet für die Herstellung von Schönheits-, Schutz- und Erhaltungsanstrichen auf Dachflächen aus alten und neuen Bitumendachbahnen (nicht geeignet für Kunststoffdachbahnen).

### Eigenschaften

Das Produkt entspricht in seiner Beschaffenheit der DIN 18 195, Teil 2 und der AIB DS 835. Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen aggressive Einwirkung durch wässrige Lösungen von Laugen, Mineralsäuren, Salzen und Rauchgasen.

### Verarbeitung als Schutzanstrich

Die zu behandelnde Fläche muß trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern. Zur Verbesserung der Haftung Untergrund mit 0,25 bis 0,35 l/m<sup>2</sup> **VAT VORANSTRICH** vorstreichen. Anschließend durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen.

### Verarbeitung als Dachanstrich

Die zu behandelnde Fläche muß trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Risse oder andere Beschädigungen von Bitumendachbahnen mit **VAT SPACHELMASSE** ausbessern, Wellen und Blasen sind fachgerecht auszubessern. Anschließend den Dachanstrich durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen.

### Materialverbrauch

Pro Arbeitsgang sind ca. 0,3 bis 0,5 l/m<sup>2</sup> aufzubringen.

Die erforderliche Festkörpermenge nach DIN 18 195, Teil 4, Abschnitt 7, Tabelle Zeile 3 (= mittlere Schichtdicke 1mm) ist in mindestens 3 Arbeitsgängen aufzubringen.

Je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren sind im allgemeinen mehr als 3 Arbeitsgänge zum Erreichen der vorgeschriebenen Mindestmenge erforderlich.

Bei Bitumendachbahnen sind, je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren, im allgemeinen 2 Arbeitsgänge erforderlich.

Jeder Anstrich muß durchgetrocknet sein, bevor der nächste Arbeitsgang erfolgt.

### Lieferform

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 5l, 10l oder 30l, auf Wunsch im 180l Fass.

